

JP-107

1. 제품 용도

방진성 , 내마모성, 내약품성, 내구성, 내후성을
요구하는 공장, 물류창고, 병원, 실험실, 지하주차장
등의 바닥에 사용된다.

* 혼합물의 양이 많을수록 현장은도가 높을수록
가사시간은 현저히 짧아진다.

* 가사시간 이후의 혼합물을 사용시 제품의 특성이
상실된다.

다. 건조 시간

온도	5 °C	20 °C
지축 건조시간	24hr	12hr
경화 건조시간	72hr	48hr

2. 특성

- 1) 접착력이 우수하다.
- 2) 내마모성, 압축강도, 내충격성 등 기계적 강도가
우수하다.
- 3) 내약품성, 내수성, 내용제성 등 화학적 물성이
우수하다.
- 4) 실리카 샌드로 인한 미끄럼 방지 효과가 우수하다.

4. 제품 물성 (온도:25°C, 습도:45%)

항 목	단위	주제	경화제
주성분	-	BPA 수지	변성 아민
점도(25°C)	Cps	3,000 ~ 4,000	200~300
비 중	-	1.40 ~1.50	1.00~1.10
고형분	%	92 ~ 98	94 ~ 100

3. 기타

- 1) 보관 조건
가. 직사광선을 피하고 3 ~ 25°C에서 보관.
나. 밀폐된 용기 내에서 보관

- 2) 유효기간
제조일로부터 3 개월

- 3)경화조건

가. 배합비

주제 : 경화제=100 : 20 (중량비)

나. 가사시간

온도	5 °C	20 °C
100g 기준	100 min	30 min

*현장 조건에 따라 변화가 심함.

JP-107

38-16, Hoehak 3-gil, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, KOREA